



Техническая информация

PERA – PU 200

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный клей

Область применения:

PERA-PU 200 двухкомпонентный полиуретановый паркетный клей. Предназначен для приклеивания штучного паркета (10мм), паркетной доски, паркета из экзотических пород дерева, ламината и торцового паркета.

Спецификации:

- не содержит растворители
- безводный
- сильно эластичный
- быстросохнущий
- время подсыхания клея - не требуется
- кресла на колёсиках – пригоден (в соответствии с требованиями DIN 68 131)
- подходит для пола с подогревом

Технические характеристики:

- Основа: полиуретан, двухкомпонентный
- Цвет- коричневый
- Консистенция: А – пастообразная, В – жидкая
- Плотность: т А – 1,70 гр/см³; В – 1,23 гр/см³
- Рабочее время: при температуре +20°С – 45 мин.
- Время укладки: при температуре +20°С – 60 мин.
- Расход: 750-1200гр/м²
- Шпатели В3/В11
- Полное затверждение- через 48 часов
- Содержание опасных веществ: комп. А – отсутствуют, комп. В – Хп – вреден для здоровья

Все приведенные данные могут изменяться в зависимости от климатических условий.

Подготовка основания:

Поверхность основания должна быть ровной, прочной, без трещин и пыли, сухой. Очень пористое покрытие (основание) должно быть обработано грунтовкой PERA- DG1. Особое внимание следует уделять работам в помещениях с повышенной влажностью. Следует проделать герметизацию, загрунтовать щели, швы.

Нанесение:

Смешайте два компонента миксером до получения однородной массы. Равномерно наносить на поверхность основания шпателем. Паркет укладывать легким нажатием на свеженанесенный клей. Следите за тем, чтобы контакт с клеем занимал всю обработанную поверхность паркетной плашки (для массивной половой доски необходима нагрузка до схватывания клея). Во время укладки температура пола и в самом помещении не должна быть менее +15. Относительная влажность воздуха не должна быть более 65%. Шлифовка и покрытие лаком возможно через 48 часов. Рекомендуем провести пробную укладку.

Упаковка: 6 кг железная банка; 6 кг ж/б + пластик (5,3 кг + 0,7); ; 6 кг пластик + пластик (5,3 кг + 0,7).

Хранение: В плотно закрытой канистре в сухом месте – около 12 месяцев, при температуре не ниже +5°С. Защищать от мороза!

Примечание: Техническая информация основывается на научных разработках и накопленном практическом опыте. Производитель не может нести ответственность в случае применения продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. Со своей стороны, производитель гарантирует, что все продукты “Pera” производятся и поставляются одного уровня качества.