


КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

ЭКЗОТИЧЕСКОГО, ЛАКИРОВАННОГО,
МАССИВНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО



2.04 STP-Гибридный клей для паркета **HB-810**

Не содержащий растворителей и воды, клей на базе нового революционного связующего силанмодифицированного полиуретана (STP-полимер), отверждаемый влагой воздуха.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание всех видов паркета из любых пород древесины на большинство строительных оснований. Особенно рекомендуется для твердой и массивной древесины, а также для художественного паркета. Можно использовать для приклеивания древесных плит (фанеры, ОСП, ДВП)

СВОЙСТВА:

- Лучший клей в своем классе по эластичности, прочности, адгезии, экологичности и удобству в работе.
- Длительное рабочее время (до 90 мин при 20°C)
- Благодаря высокой эластичности обеспечивает компенсацию движения шва в случае температурных перепадов, вибрации и усадки паркета без разрушения клеевого шва
- Экологичный, не вызывающий аллергии продукт; не выделяет вредных паров
- Не содержит органических растворителей, изоцианатов и воды
- Устойчив к старению и воздействию микроорганизмов
- Сохраняет механические свойства даже при полном увлажнении паркета
- Возможно частичное использование продукта - не требует полного расходования клея после вскрытия упаковки в отличие от 2К ПУ клеев
- Высокая адгезия к различным строительным поверхностям
- Не требует применения грунтовок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Основа: преполимер STP, наполнители, модификаторы.

Сухой остаток: 100%. Механизм отверждения: образование сетчатого полимера за счет реакции с влагой воздуха.

Плотность: 1,5 г/см³.

Расход: 0,6-1,2 в зависимости от типа основания.

Время полного отверждения: через 3 дня.

Шлифовка и покрытие лаком: через 2 дня.

Время работы (при +23°C и отн.влажности 50%): не менее 90 мин.

Инструмент для нанесения: зубчатый шпатель В3, В11 или Pajarito 23/48.

Очистка инструмента: до отверждения - клинер для паркета, ацетон, после отверждения - только механически.

Термостойкость после отверждения: -40°C ÷ +80°C.

Интервал возможных температур при транспортировке: +5°C ÷ +35°C.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты производства.



ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Температура в помещении: +10°C ÷ +35°C, оптимальная 23°C. **Относительная влажность:** 40-60%, оптимальная 55%. **Влажность основания:** не более 2% для цементной стяжки и не более 0,5% для ангидритных оснований. **Влажность фанеры и паркета:** 9±2%

№ по каталогу	Вес НЕТТО	Упаковка	Штук в коробке	Кол-во на евро-паллете
2.04.01	17 кг	пластиковое ведро	-	40

КЛЕИ ДЛЯ ЭКЗОТИЧЕСКОГО, ЛАКИРОВАННОГО, МАССИВНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПАРКЕТА