

Информация о продукте

## Двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета PB-140



- число Katalog: PB-140

Высокопрочный, не содержащий растворителей и воды, 2К полиуретановый клей предназначенный для приклеивания всех видов паркета на впитывающие и невпитывающие основания.

### Применение:

- Приклеивание штучного, щитового и мозаичного паркета из традиционных и экзотических пород древесины
- Приклеивание лакированного паркета (включая китайский массив и паркетную доску)
- Рекомендуется для приклеивания массивной доски из экзотических и традиционных пород древесины, а также ламельного и художественного паркета

Подходит для приклеивания древесных плит (фанеры, ОСП, ДВП) – незаменим при неизвестном расположении внутренних коммуникаций под стяжкой

### Примечание:

- Для лучшей адгезии рекомендуется применять грунтовку Artelit WB-222
- На время нанесения и отверждения клея обязательно выключить систему обогрева полов
- Рекомендуется всегда смешивать все количество компонента А с отвердителем В во избежание нарушения пропорции при смешивании компонентов, результатом которого будет измененное время отверждения и качество клеевого шва
- [Печать](#)

#### Свойства

- Устойчив к температурным перепадам, старению и воздействию микроорганизмов
- Высокая адгезия к различным строительным поверхностям
- Продолжительное время работы
- Чрезвычайно прочный, но эластичный клеевой шов
- Отверждение не зависит от влажности воздуха – гарантированное время отверждения
- Не содержит вредных органических растворителей и воды
- После высыхания сохраняет механические свойства даже при полном увлажнении паркета
- Удобен в нанесении, хорошо смачивает паркетную плашку
- Компонент В находится внутри (в самом ведре) с компонентом А.
- Возможность применения на полах с подогревом

#### [Технические параметры](#) [Логистическая информация](#)

- Основа  
полиол (компонент А) и полиизоцианат (компонент В)
- Механизм отверждения  
образование сетчатого полимера при реакции компонентов между собой
- Цвет  
бежевый
- Время работы (при +20оС)  
не менее 90 мин
- Термостойкость после отверждения  
-40 ÷ +80 оС
- Расход  
0,9-1,5 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от вида снований
- Время полного отверждения  
3-5 дней в зависимости от температуры
- Инструмент для нанесения  
зубчатый шпатель В3или Pajarito 23/48
- Очистка инструмента  
до отверждения - клинер для паркета, изопропанол; после отверждения – только механически
- Гарантийный срок хранения  
12 месяцев от даты производства
- Шлифовка и покрытие лаком  
не ранее 3 дней
- Артикул  
39959
- Вес НЕТТО  
6 кг
- Упаковка

Пластиковое ведро

- Количество на евро-паллете  
80