

ART STONE (OPTIMA, STANDARD, AIRY, ARMOR)

Инструкция по укладке и уходу

Общая информация

ART STONE (OPT, STD, AIRY, ARMOR) - полностью водонепроницаемое* модульное покрытие с замковой системой соединения – «плавающий пол», с отличными акустическими и тепловыми свойствами. Это покрытие является прочным и жестким. Интегрированная подложка EVA (опционально на плитке серии ASP, ASAFA, ARM, ARE) дает дополнительный акустический комфорт и позволяет нивелировать основание пола при кривизне 2 мм на 2 м. Для обеспечения качества укладки необходимо следовать руководству данной инструкции.

ART STONE соответствует напольным покрытиям, которые могут эксплуатироваться, в коммерческих и жилых помещениях внутри отапливаемых зданий и сооружений типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения, в общественных помещениях таких как офисы, учебные, лечебные заведения, детские сады и ясли, помещения предназначенные для мест общественного питания и бытового обслуживания, гостиницы, хостелы, общежития, помещения торгового и развлекательного характера, предполагающее как краткосрочное, так и долгосрочное пребывание людей.



Не рекомендуется использовать ART STONE в качестве экстерьерного отделочного покрытия на открытом воздухе (террасы, тротуары и др.), в неотапливаемых помещениях.

* Вода не проникает сквозь материал с одной стороны на другую. Это не относится к стыкам между отдельными планками.

Подготовка покрытия

Подготовка к укладке

Перед началом укладки храните коробки в таких же климатических условиях, в которых будет производиться сама укладка и последующая эксплуатация, - продолжительностью не менее 48 часов в горизонтальном положении.

Не хранить под воздействием прямых солнечных лучей или вблизи другого теплового излучения.

Всегда бережно обращайтесь с плиткой. Во время работы используйте обе руки и старайтесь не двигать панели ногами, так как можно повредить профиль замкового соединения.

При транспортировке помните о большом весе коробок. Т.к. во время хранения, транспортировки, погрузке и разгрузке возможны повреждения плитки, до монтажа необходимо тщательно проверить плитку на наличие механических повреждений и дефектов.

Пользуйтесь следующими инструментами и вспомогательными средствами: карандаш, складной метр, уголок, уровень и прокладки, подбойник, молоток с резиновым бойком. Кроме того, в качестве отрезных инструментов рекомендуется использовать нож и ножовку. При этом пильные полотна должны быть тонкозубыми. Можно также воспользоваться электролобзиком или дисковой пилой с тонкозубым пильным полотном.

Внимание! Режущие кромки и края изломов могут быть острыми и по невнимательности привести к травмам.

Не рекомендуется укладывать:

- На полы с подогревом, нагревательный элемент которых находится непосредственно на бетонном или другом основании.
- На полы с подогревом, конструкция которых не обеспечивает отсутствие образования конденсации влаги на поверхности пола.
- На полы с подогревом, температура которых превышает плюс 28 °С. **ВАЖНО!** Несоблюдение условий акклиматизации, может привести к короблению покрытия.

Перед началом укладки необходимо:

- Убедиться, что основание чистое, ровное и сухое.
- Удалить песок, пыль с помощью пылесоса.
- Обработать поверхность при необходимости (отшлифовать, заделать трещины, выровнять и т.д.).
- Рассчитать и подготовить требуемое количество материала.
- Убедиться в соответствии цвета и дизайна материала образцу, по которому осуществлялся выбор у продавца.

Чтобы напольное покрытие выглядело наилучшим образом:

- Перемешайте планки из разных упаковок.
- Аккуратно разложите их, нестыкуя замок.
- Убедитесь, что их сочетание вам нравится.
- Укладывайте планки ряд за рядом.
- По возможности укладывайте покрытие по направлению лучей падающего света.

Подготовка к укладке

Продукт подходит для укладки в помещениях с повышенной влажностью. Помещениями с повышенной влажностью, считаются помещения с длительной или постоянной влажностью воздуха более 70 %. Продукт не пригоден для применения в мокрых зонах и вне помещений. Напольное покрытие не служит в качестве водоносного слоя и из-за своих защелкивающихся (контактных) профилей не обладает длительными свойствами герметичности. Типичными местами использования являются жилые помещения, спальни, ванные комнаты, кухни, столовые, прихожие, офисные помещения, магазины, фойе, частные врачебные кабинеты, гостиницы, коридоры. Любые другие способы применения подлежат предварительной проверке, и на них не распространяются гарантийные обязательства.

ВАЖНО! До начала монтажа, при хорошем освещении проверьте все плитки на наличие дефектов. Доски с видимыми дефектами, или не соответствующие эталонному образцу в месте продажи, например, с отклонениями по геометрическим размерам, прямолинейности сторон, по блеску (глянцу), по габаритам и цвету, имеющие сколы, повреждения, отслоения или вздутия верхнего слоя должны быть отбракованы и подлежат замене без дополнительных расходов. О выявлении несоответствий товара незамедлительно сообщить продавцу в письменной форме. **Использовать для укладки плитку с перечисленными недостатками Категорически запрещено!** Претензии на уже использованную плитку считаются недействительными.

- Поверхность основания под покрытие должно быть ровное. Просветы между контрольной двухметровой рейкой и основанием не должны превышать 2 мм (СП 71.13330.2017 п.8.7). Поверхность основания не должна иметь неровности, трещины, выбоины, вздутия, различного типа деформаций, изменения геометрических размеров под воздействием температуры и влажности.
- Поверхность основания под покрытие должно быть чистым (без песка, строительного мусора и др.).
- Бетонное основание перед укладкой покрытия следует выровнять, бугорки на поверхности бетона сошлифовать, обеспылить. Неровности, трещины, выбоины выровнять с применением выравнивающих смесей/составов с соблюдением инструкции производителей выравнивающих смесей/составов (Технические требования и правила «Полы» п.8.19.22).
- Устройство выравнивающего слоя производить в соответствии с соблюдением инструкции производителя выравнивающих смесей/составов. Приемка работ по устройству выравнивающего слоя должна быть выполнена в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017.
- Все работы по укладке напольных покрытий начинать с оценки количества влаги, содержащейся в имеющемся основании карбидным методом (СМ). Карбидный метод определения содержания влаги с помощью СМ-прибора:
 1. Определить с помощью электронного гигрометра самое влажное место в основании.
 2. В этом месте взять пробу грунта с глубины 20 мм (не касаясь образцов основания руками – работаем в перчатках)
 3. Измельчить пробу с помощью ступки.
 4. Взвесить образец от 5 до 50 грамм - в зависимости от материала основания и прогнозируемой влажности.

Основание пола

5. Помещаем взвешенный образец в стальную колбу вместе с ампулой, закрываем пробкой с манометром.
 6. Встряхиваем – ампула разбивается, вода вступает в реакцию с карбидом кальция – выделяется ацетилен.
 7. Избыточное давление ацетилена показывает абсолютно точное количество воды в основании (по массе).
- Необходимо отметить, что карбидный метод – удобный и абсолютно точный метод измерения содержания влаги в основании. В зависимости от материала основания и показаний манометра выбирается технология создания основания.
1. при укладке любых напольных покрытий на основания без подогрева – $\leq 2\%$ СМ
 2. при укладке любых напольных покрытий на основания с подогревом - $\leq 1,8\%$ СМ
 3. при укладке любых напольных покрытий на ангидридные наливные стяжки - $\leq 0,5\%$ СМ
 4. при укладке любых напольных покрытий на ангидридные наливные стяжки с подогревом – $\leq 0,3\%$ СМ

Для укладки плитки на основе минерально-полимерной плиты влажность цементно-бетонного основания не должна превышать 2% СМ. Необходимо помнить, что нельзя проводить работы по укладке напольных покрытий на любом этаже во вновь построенных зданиях, - «свежие» бетонные перекрытия имеют относительную влажность около 5-6 % по карбидному методу, что исключает даже произнесение слова «укладка». Гидроизоляция в данном случае не поможет – влага уйдёт в стены. Необходимо выждать некоторое время (обычно 3-4 недели, а иногда и до нескольких месяцев), за которое бетон высохнет до приемлемых 2,0% СМ.

ВНИМАНИЕ! Прочность стяжки на сжатие должна быть не ниже 15 МПа (СП 29.13330.2011 п.8).

Теплый пол

Использование теплого пола (с водяным/электрическим подогревом) допускается только при его квалифицированном монтаже и правильной эксплуатации. Поставка и установка теплого пола должна соответствовать современному уровню развития техники и технологий, а вводить его в эксплуатацию должно специализированное предприятие согласно соответствующим отопительным критериям.

- Тёплый пол должен быть уложен и работать по всей площади помещения. Использование пола с частичным подогревом не допускается. Температура с нижней стороны теплого пола ни в одном месте и никогда не должна превышать 28 °C .
- Обязательно избегать накопления тепла под накрытыми участками, такими как, например, ковры.
- Рекламации, связанные с эксплуатацией или монтажом теплого пола, исключены.
- Для оснований с теплыми полами и без них специалист-укладчик перед монтажом пола должен провести и зарегистрировать измерения влажности методом карбida кальция (СМ-измерение).

Монтаж

Перед укладкой рекомендуется отсортировать панели по желаемой текстуре и при необходимости по декоративному рисунку. Проверьте также оттенки цвета.

Плитка укладывается на основание пола без подложки, если она сама имеет приклеенную подложку. В случае применения подложки отдельно, возможно применение подложки и других видов (пробковой, ППУ и др.), но с соблюдением следующих условий:

- толщина подложки не должна быть менее 1,5 мм и более 3 мм;
- прочность на сдавливание не менее 50 кРа
- прочность на растягивание не менее 2 кРа
- прочность на сопротивление динамическим нагрузкам \geq 10,000 циклов с максимальным давлением 25 кРа
- коэффициент снижения ударного шума \geq 14 dB

Между основанием пола и напольным покрытием необходимо обеспечить подстилающий слой из пароизоляционной пленки (пленка ПЭ, толщиной не менее 75 мкм), с целью исключить взаимодействие избыточной влаги с напольным покрытием и обеспечить большую подвижность покрытию в случаях температурных изменений размеров.

Следите за тем, чтобы при укладке плитки не происходило внутреннего напряжения панелей.

Оставляйте по периметру напольного покрытия расстояние (деформационные) от края до стены, до дверных косяков и любых других вертикальных ограничений 5–10 мм. Например, при длине укладки 5 м нужно выбрать швы не менее 5 мм, а при максимальной длине 12 м шов по периметру должен составлять не менее 10 мм. Деформационные швы не должны заполняться кабелями или другими материалами. Между помещениями или в помещениях со сложными планами всегда должны применяться расширительные швы. Если, например, гостиная примыкает к спальне, то есть это помещения с разными температурными режимами, необходимо использовать разделение полов, в противном случае это может привести к внутренним напряжениям с последующими повреждениями. При наличии панорамных или больших окон следите за достаточным затенением, вентиляцией и монтажом без внутренних напряжений. При воздействии солнечных лучей может существенно подниматься температура поверхности пола, что может приводить к стойким деформациям пола.

Поддерживайте колебания температуры на минимально возможном уровне. «Плавающему» полу ничто не должно препятствовать в изменении размеров (деформации) из-за изменения температуры. Фиксация пола каким-либо способом недопустима. Деформационные швы следует увеличить до 10 мм при наличии тяжелых объектов (мебели, бытовой техники) которые создают жесткую связь основания с напольным покрытием исключая подвижность последнего.

Повышение температуры поверхности пола, на 15 °C влечет за собой расширение около 0,5 мм/м. При повышении до 40 °C оно составляет 1,0 мм/м. В обратном направлении напольное покрытие ведет себя аналогично. Допускаются температуры в помещении от +15°C до

+28°C. Более высокие температуры могут привести к необратимым деформациям пола. При температуре ниже 0 °C гибкость продукта уменьшается.

Для отопительных труб должны быть сделаны штробы, которые должны быть на 10–20 мм больше диаметра самих труб. Выпишите элемент для подгонки, нанесите на него клей, вставьте и зафиксируйте с помощью клина до полного застывания клея для ПВХ. Затем облицуйте штробы манжетами нагревательных элементов.

Планки укладываются «в разбежку» с отступом не менее $\frac{1}{3}$ и не более $\frac{3}{4}$ длины плитки




Порядок выполнения работ

1. Укладка плитки осуществляется последовательно в выбранном направлении. Обычно выбирают тот угол комнаты (от которого начнется укладка), к которому плитка прилегает двумя сторонами с шипами.

Важно!


- Плитка ART STONE (серия ASP) и ART STONE AIRY (серия ASA) обычно укладывается с правого угла, если стоять лицом к выбранной стене. Такой способ укладки называется «шип-в-паз» (Рис.1).
- Плитка ART STONE AIRY (серии ASAFA) укладывается «шип-в-паз» с левого угла, т.к. на плитке этой серии замки нарезаны наоборот. Возможен вариант укладки «паз-в-шип». Каждый выбирает удобный для себя вариант.



(Рис.1)


Рассмотрим вариант «шип-в-паз» на примере плитки серии ASP и ASA.
Установить плитку стороной с шипом к стене (Рис. 2).

(Рис.2)




2. Уложить первый ряд, вставив 5-мм распорку между плиткой и стеной и убедившись, что короткие края соединены (Рис.3).

(Рис.3)



3. С помощью ножа и линейки отрезать последнюю доску ряда такого размера, чтобы между концом ряда и стеной остался 5-мм зазор.

4. Укладку очередного ряда начинается с остатка плитки предыдущего ряда, при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее $\frac{1}{3}$ и не более $\frac{3}{4}$ длины (Рис. 4).




(Рис.4)


Монтаж очередного ряда можно произвести двумя способами:

1 – й способ:

Первую плитку соединяем с предыдущим рядом по длинной стороне, далее следующую плитку соединяем по короткой стороне таким образом, чтобы шип по длинной стороне лёг поверх паза плитки предыдущего ряда, затем приподняв на 15-30 градусов обе планки сдвигайте последнюю плитку до полного защёлкивания замка по длинной стороне с плиткой предыдущего ряда. Таким же образом соединяем все последующие плитки.




(Рис.5)



(Рис.6)

2 – ой способ:

Собрать полоску из плиток соединив торцевые замки плиток, а затем совместить замок по длинной стороне плиток (Рис. 7)




(Рис.7)

Каждый для себя выбирает более удобный способ укладки. Пробуйте и выбирайте.

При сборке каждого ряда не забывайте о расширительных зазорах в 5 мм используя клинья.

5. Продолжайте устанавливать плитку в комнате до завершения укладки всего ряда. Ни в коем случае нельзя подбивать плитку. В противном случае Вы сможете повредить плитку.
6. Повторять пункты 4 и 5 до окончания укладки материала.
7. Под дверными рамами: Если доска/плитка не поднимается, использовать подбивку (или обрезки материала) и киянку, чтобы аккуратно установить на полу доску/плитку.
8. При укладке тупых углов, вокруг углов или сложных профилей отметить форму на доске и вырезать по контуру с помощью пилы.
9. После установки пола удалить распорки; поднести пол мягкой щеткой. Установить плинтуса или торцевые планки (поставляются местным дилером/дистрибутором) и закрыть расширительные зазоры. Крепить плинтуса или торцевые планки к стене, но не к полу.



(Рис.8)

Если для Вас не составляет сложности собирать плитку, как «шип-в-паз», так и «паз-в-шип», можете производить монтаж от середины помещения. Проводите осевую линию и вправо укладываете «шип-в-паз», влево «паз-в-шип».

Замена и демонтаж элементов

Замена и демонтаж без повреждения панелей, уложенных «плавающим» способом в жилых и производственных помещениях, осуществляется путем вскрытия соединения всего ряда повдоль посредством приподнимания его под углом. Затем панели извлекаются из соединения шпунт-гребень со стороны верхушки также путем приподнимания под углом. Во время работы соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать повреждения элементов соединения шпунт-гребень.

Уход за полом

- Регулярно подметать пол и удалять грязь и крупный мусор, так как они могут оставлять царапины. Мы рекомендуем влажную уборку, так как грязь и песок могут действовать как наждачная бумага и оставлять царапины и следы на защитном слое плитки.
- Для тщательной очистки можно использовать ряд специальных чистящих средств (нанести, очистить, смыть). Не использовать абразивные чистящие средства! Бытовые моющие средства с хлором нельзя оставлять нанесёнными на покрытие на длительное время. Они могут сделать пол скользким или привести к его выцветанию.
- Всегда, как можно скорее, вытирайте разлитые вещества, чтобы уменьшить опасность поскользнуться и избежать окрашивания материала.
- Нельзя использовать для очистки плитки растворители на основе ацетона.
- Необходимо использовать входные коврики для защиты от грязи и влаги. Убедитесь, что они не красятся (не имеют резиновой подкладки), чтобы предотвратить окрашивание пола.
- Не передвигать мебель или прочие предметы по полу – использовать подложки, защищающие пол от царапин.
- Использовать накладки на ножки мебели для защиты пола от образования отпечатков от мебели и возможных царапин.
- Температура в помещении должна быть в пределах (15-28°C) для сохранения оптимальных параметров пола.
- Напольные покрытия под воздействием ультрафиолетового излучения будут со временем менять свой цвет. Избежать этого можно используя шторы или солнцезащитные жалюзи в случаях, когда солнечный свет слишком ярок.

Уход за полом

- Зоны перед каминами должны быть достаточно защищены от лучистого тепла и тлеющих/выпадающих частей.
- Сразу после укладки пола на ножках всей подвижной мебели необходимо прочно зафиксировать войлочные накладки для защиты от царапин. Используйте только мягкие, фиксированные мебельные ролики (EN 12529 тип W) со светлой рабочей поверхностью. При необходимости дополнительно подложите под область ролика защитный мат.
- При длительном воздействии солнечных лучей на полу могут возникнуть перекосы. Чтобы этого избежать, позаботьтесь о затенении или аналогично действующих мерах. Кроме того, избегайте сильного теплового излучения от источников тепла. При продолжительных отклонениях от обычного климата в помещении могут возникнуть изменения размеров досок или деформации поверхностей.
- Рекламации, вызванные воздействием недопустимых температур, не признаются.
- Следите за тем, чтобы при использовании теплого пола не возникало накопления тепла под накрытыми поверхностями (например, коврами и мебелью). Температура под накрытыми участками должна составлять не более 27°C.
- Цветочные горшки, вазы и т.п. ставьте на водонепроницаемую подставку, в противном случае может возникнуть плесень и связанные с этим изменения окраски.
- **Внимание!** Возле входа используйте грязеулавливающий коврик достаточных размеров, чтобы камни и другие материалы, цепляющиеся к подошве обуви, которые могут повредить пол, не попадали дальше в помещение.
- Осколки стекла и все другие агрессивные, разрушающие поверхность пола материалы следует немедленно удалять.
- Вытирайте или удаляйте разлитые жидкости как можно быстрее.
- Автопокрышки и резиновые коврики могут привести на светлом и умеренно-светлом декоре к изменениям цвета. Применение специальных веществ, вызывающих пятна (например, краска для волос в парикмахерских), должно быть предварительно опробовано на образце. Могут возникнуть не удаляемые изменения цвета.

Важная информация

- ❖ Защитный полиуретановый слой плитки защищает ее от истирания при интенсивной эксплуатации, но его можно поцарапать любым предметом, плотность которого выше плотности полиуретана. Наличие царапин при эксплуатации не является браком, так как плитка сохраняет все свои износостойкие характеристики до полного протирания до декоративного слоя.
- ❖ **Изменение цвета.** В ходе производства напольного покрытия неизбежно появляются расхождение в цвете и уровне глянца от партии к партии. Это не является браком, и связано с технологией производства напольного покрытия. У покупателя остается возможным визуально заметить цветовые различия плиток до укладки Изменения цвета, тона и глянца полученные в ходе производства, приемлемы, более того, в случае с изменением оттенка в коллекции плитки имитирующей деревянные текстуры, такие отклонения придают большую натуральность плитке.
- ❖ Некоторые дизайны коллекций ART EAST имеют **особенности дизайна** выраженные:
 - Имитацией хаотичной разбежки разноразмерной плитки
 - Имитацией разнотоновой древесины
 - Имитацией дефектов обработки (возникающие при механическом воздействии на дерево или древесину во время заготовки, транспортировки, пиления)
 - Имитацией натуральных пороков древесины (сучков, свиления, трещин)С особенностями дизайна такой плитки вы можете ознакомиться на нашем сайте, или запросить у поставщика дополнительные фото материалы, укладки такой плитки в интерьерах, массивах.
- ❖ **Наличие запаха.** Только что приобретённая плитка может иметь специфический запах. Наличие запаха не несёт вреда для здоровья и не свидетельствует об эмиссии вредных веществ. Вся продукция проверяется на её безопасность и сертифицируется. Наличие запаха у новой продукции обусловлено её обработкой консервирующими воском во избежание потёртостей и повреждений при её транспортировке. Мы рекомендуем после монтажа плитки мыть пол несколько раз тёплым мыльным раствором с применением средств для мытья полов. После мытья пола с применением чистящих средств необходимо смыть средства чистой тёплой водой и протереть сухой тряпкой. Интенсивность запаха значительно уменьшиться, а через три-четыре недели полностью исчезнет.