

КЛЕЙ BASTEL MONO MS

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЖЕСТКО-ЭЛАСТИЧНЫЙ СИЛАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ МС-ПОЛИМЕРА

Клей произведен на основе полимерной технологии MS и применяется для укладки штучного, наборного, высокоплотного, покрытого лаком и экзотического видов паркета на различные виды впитывающих и не впитывающих оснований: бетон, дерево, фанеру, ДСП, металл, плитку, ангидритную стяжку. Подходит для влажных помещений (ванная комната, кухня). Рекомендован для использования в системе «теплый пол» (температурная стойкость до +80 °С). Категория HARD-ELASTIC по DIN EN ISO 17178.

Цвет	светло-коричневый с оттенками красного
Внешний вид	однородная тиксотропная паста
Основа	МС-полимер
Плотность	1,75 г/см ³
Время образования поверхностной пленки, +21 °С/75% влажности	30-40мин.
Пешеходная нагрузка	24.
Температура эксплуатации клеевого шва	от -55 °С до +120 °С

РАСХОД: паркет: толщиной 8мм. - 0,85-1,0кг/м², толщиной 9-12мм. - 1,0-1,2кг/м²; паркетная или инженерная доска: толщиной 12-15мм. – 1,25-1,5кг/м², толщиной от 15мм. 1,4-1,6кг/м².

УПАКОВКА: ведро 10кг.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев в герметичной упаковке при t от -10°С до +35°С.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: полипропиленовым или металлическим зубчатым шпателем.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ К СКЛЕИВАНИЮ: Очистить поверхность от пыли, грязи, масляных и жировых загрязнений путем шлифования и промывкой растворителями. Для улучшения адгезии с основанием грунт-праймер **BASTEL PRIMER PU 200**.

НАНЕСЕНИЕ: Перед использованием довести клей до комнатной температуры. Оптимальная температура для работы: от +18 °С до +25 °С, влажность воздуха ниже 75%. После крышки удалить защитную фольгу и клеевую пленку (если образовалась). Нанести клей на основание зубчатым шпателем и ровным слоем на участок, который можно покрыть паркетом за 30-40 минут. Паркет тщательно прижать к основанию. После прикрепления проверить постукиванием, для точного утверждения. Убедиться, что клей «смочил» нижнюю поверхность паркета полностью. Окончательное утверждение происходит через 24-48ч.

ВНИМАНИЕ!

При температуре воздуха +20°С и влажности 75% время в открытом состоянии составляет 30-40 минут. Более высокая температура и влажность воздуха сокращают, а низкая температура и влажность удлиняют время в открытом состоянии (укладки), схватывания и высыхания.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Паркет не проклеивать по шпунтам. Между неподвижными конструкциями, такими как стена и паркет, оставлять зазор 10-15мм. Шлифование и лакирование паркета проводить только через 1-2 суток после приклеивания. Свежие пятна клея удалить лаковым бензином, а высохший клей только механически.