

Bona Hard Wax Oil

Лист технической информации

Bona Hard Wax Oil – это сбалансированный состав модифицированных растительных масел с твёрдым воском для защиты деревянных полов в жилых и общественных помещениях. Масло хорошо проникает в поры древесины её и создаёт на поверхности прочный слой, защищающий напольное покрытие от износа и грязи. Масло Bona Hard Wax Oil замечательно подходит в качестве защитного слоя на поверхностях, покрытых цветным маслом Bona Craft Oil или Bona Craft Oil 2K.

- Обладает замечательными водо- и грязеотталкивающими свойствами
- Легко наносится и быстро высыхает
- Снижает боковое склеивание
- Безопасен для применения на детских игрушках и столешницах, соответствует EN71-3

Тех. данные

| | |
|-------------------------------|--|
| Тип: | Смесь модифицированных растительных масел и натурального воска |
| Сухой остаток: | Около 48% |
| Степень блеска (при 60°): | Полуматовый ок. 20% / Матовый ок. 10% Экстра матовый ок. 4% |
| Разбавление: | Не разбавляется |
| Время высыхания: | - Матирование/ нанесение нового слоя: 6-8 часов* - Пешие нагрузки: 24 часа* - Полная полимеризация: 7 дней* <i>*При хорошей вентиляции воздуха и нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%</i> |
| Инструмент для нанесения: | Валик Bona из микрофибры с ворсом 5мм |
| Расход материала: | 20-24 м ² /л (ок. 40-50 г/м ²) в один слой |
| Маркировка: | Классифицирован (см. паспорт безопасности) |
| Очистка рабочих инструментов: | Сразу после использования инструменты очищаются уайт-спиритом, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном |
| Срок хранения: | Не менее 3 года с даты производства в закрытой заводской упаковке |
| Хранение и транспортировка: | Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C) |
| Утилизация тары: | В соответствии с местным законодательством |
| Поставка расфасовок: | 6 x 1 литр 2 x 2,5 литра 1 x 10 литров |

Finishing



Bona[®]

Bona Hard Wax Oil

Лист технической информации

Подготовка

Паркетный пол должен пройти акклиматизацию к условиям в помещении. Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand и Bona Quattro или Multi Disc с абразивами зернистостью 120.

Обратите внимание, что перед применением, масло должно иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала температура пола не должна быть ниже +15°C, а температура воздуха не ниже +18 °C.

Рекомендация

1 x Bona Hard Wax Oil
Промежуточная шлифовка, Bona SandScrad Pad
1 x Bona Hard Wax Oil

Примечание:

Непосредственное нанесение масла Bona Hard Wax Oil на экзотические породы древесины (например: венге, мербау, ипе, меранти, ятоба и др.), содержащие собственные масла, смолы и другие минеральные вещества, может вызвать неравномерное впитывание и высыхание масла. В этих случаях рекомендуется нанести на поверхность, в качестве грунтовочного слоя, масло Bona Craft Oil или Bona Craft Oil 2K учитывая указания листа технической информации к данному продукту.

Применение

1. Перед использованием тщательно перемешайте в банке материал и перелейте его в удобную для работы ёмкость. Затем нанесите масло равномерным тонким слоем поочередно, поперёк и в направлении волокон древесины, при помощи валика Bona из микрофибры с ворсом 5мм. Следите за тем, чтобы граница нанесённого материала всегда была влажной, что поможет избежать нахлёстов покрытия. После нанесения Bona Hard Wax Oil, дайте поверхности хорошо высохнуть в течении 6 – 8 часов*.
2. После высыхания первого слоя Bona Hard Wax Oil, произведите промежуточную шлифовку с помощью Bona SandScrad Pad и тщательно удалите пыль. Затем нанесите аналогичным образом второй слой масла и оставьте поверхность сохнуть в течение 24 часов*.

Примечание:

**Плохое проветривание, низкая температура и высокая относительная влажность воздуха увеличивают время высыхания Bona Hard Wax Oil.*

Finishing



Bona[®]

Bona Hard Wax Oil

Лист технической информации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: BONA HARD WAX OIL СОДЕРЖИТ СУХИЕ МАСЛА. РИСК САМОВОЗГОРАНИЯ! ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРОМАСЛЕННЫЕ ВЕТОШИ, ПАДЫ И Т.Д. ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В ПЛОТНО ЗАКРЫТОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ ИЛИ В ВЕДРЕ С ВОДОЙ.

Паркетный пол готов к пешим нагрузкам через 24 часа после нанесения финишного слоя. К привычной эксплуатации, поверхность должна сохнуть не менее 1 недели. В течении этого времени, пол не должен подлежать влажной уборке и накрываться коврами или другими напольными покрытиями.

Уход

Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью Bona Soap W и Bona Wax Oil W, значительно увеличит срок службы масляного покрытия и улучшит его внешний вид.

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Finishing



Bona[®]