

Bona Craft Oil

Лист технической информации

Bona Craft Oil – смесь различных растительных масел, модифицированных для долговременной пропитки и защиты деревянных напольных покрытий. Масло легко наносится, почти не имеет запаха и может использоваться как финишное пропитывающее масло, так и в качестве грунтовочного слоя под масло с твёрдым воском Bona Hard Wax Oil. Масло Bona Craft Oil доступно в 2 цветах и подходит для деревянных полов как в жилых, так и коммерческих помещениях.

- Имеет уникальные пропитывающие свойства
- Быстро высыхает, легко наносится и не имеет неприятного запаха
- Может покрываться Bona Hard Wax Oil
- Безопасно для применения на детских игрушках и столешницах, соответствует EN 71-3

Тех. данные

Тип:	Смесь модифицированных растительных масел
Цвета:	Бесцветное/Neutral, Белое/Frost
Сухой остаток:	96-98%
Время высыхания:	- Между нанесениями: 15-30 минут* - Лёгкая эксплуатация: 24 часа* - Накрывать коврами, чистка и уход: 7 дней* <i>*При хорошей вентиляции воздуха и нормальных климатических условиях 23°C / 50% относительной влажности</i>
Нанесение:	Однодисковой машиной с красным падом Bona
Расход материала:	20 – 40 г/м ² в зависимости от породы древесины
Маркировка:	Не классифицируется (см. паспорт безопасности)
Риск возгорания:	Содержит сухие масла. Риск самовозгорания! И использованные ветоши, пады и т.д. должны храниться в плотно закрытом металлическом контейнере или в ведре с водой. Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности.
Очистка:	Уайт-спиритом
Срок хранения:	Не менее 3 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация:	В соответствии с местным законодательством
Расфасовка:	1 литр, 2,5 литра и 5 литров (Бесцветное/Neutral)

Подготовка

Паркетный пол должен пройти акклиматизацию к условиям в помещении. Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для

Finishing



Bona[®]

Bona Craft Oil

Лист технической информации

финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand и Bona Quattro или Multi Disc с абразивами зернистостью 120.

После окончательной шлифовки, для более интенсивной и однородной окраски древесины, рекомендуется, равномерно нанести на поверхность тонкий слой чистой воды с помощью валика, губки или швабры. После выполненной работы дать поверхности высохнуть на ночь, а затем нанести масло.

Цвет, структура, пористость и качество обработки древесины оказывают большое влияние на конечный результат покрытия поверхности. Поэтому всегда рекомендуется сделать небольшой выкрас на объекте и согласовать его с заказчиком.

Обратите внимание, что перед применением, масло должно иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +20 до +25°C и от 30 до 50% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала температура пола не должна быть ниже +15°C, а температура воздуха не ниже +18°C.

Рекомендация

Способ 1:

1 x Bona Craft Oil

Способ 2:

1 x Bona Craft Oil
2 x Bona Hard Wax Oil

Применение

1. Перед использованием тщательно перемешайте материал в банке. Затем нанесите масло на поверхность деревянного пола с помощью однодисковой машины с красным падом Bona.
2. Дайте древесине впитать нанесённое масло в течение 10-15 мин., а затем, для лучшего пропитывания, вотрите масло однодисковой машиной с красным падом ещё раз.
3. Если необходимо, нанесите второй слой масла аналогичным способом для полной пропитки поверхности древесины.
4. Дайте маслу впитаться в течение последующих 15-30 минут, а потом удалите с поверхности все излишки масла однодисковой машиной и ветошью из хлопчатобумажной ткани («вафельными» полотенцами).

Примечание: не оставляйте на поверхности излишки материала – полируйте поверхность насухо! В противном случае время полного высыхания масла увеличится в несколько раз, а на поверхности останется липкий неравномерный слой.

5. Дайте поверхности высохнуть не менее 24 часов*. Обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха во время работы и высыхания.

Finishing



Bona[®]

Bona Craft Oil

Лист технической информации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: BONA CRAFT OIL СОДЕРЖИТ СУХИЕ МАСЛА. РИСК САМОВОЗГОРАНИЯ! ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРОМАСЛЕННЫЕ ВЕТОШИ, ПАДЫ И Т.Д. ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В ПЛОТНО ЗАКРЫТОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ ИЛИ В ВЕДРЕ С ВОДОЙ.

**При нормальных климатических условиях 23°C и 50% относительной влажности. Экзотические породы древесины и/или неблагоприятные климатические условия требуют более длительного времени высыхания. Помещение обычно может быть меблировано через 24 часа, но поверхность не должна накрываться коврами или другими напольными покрытиями, а также подлежат влажной уборке в течение последующих 7 дней.*

Уход

Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью Bona Soap и Bona Care Oil, значительно увеличит срок службы масляного покрытия и улучшит его внешний вид.

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Finishing



Bona[®]