

LOBASOL® OxiOil / OxiOilColor

Описание продукта

Отверждаемое масло на основе растительного сырья для пропитки напольных покрытий из древесины в заводских условиях.

Область применения

Для пропитывающей первичной обработки напольных покрытий из древесины.

Свойства

- высокая устойчивость к воздействию химикатов
- высокая устойчивость к образованию пятен от воды
- отличное пропитывающее воздействие
- хорошо «поджигает» древесину
- обладает высокой прозрачностью

Технические характеристики

Артикул	10604	Расход материала	В зависимости от впитывающей способности покрытия и способа нанесения: - 20-35 г/м ²
Ёмкость	25 л, 2,5 л	Инструмент для нанесения	Вальцовочный станок
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев, не подвержено влиянию низких температур, не опасный груз согласно ADR	Время высыхания	12 часов. Хранить на стеллажах. Обеспечить хорошую вентиляцию.
GISCODE	Ö 40	Разбавители	Не использовать. Масло полностью готово к применению.
<p>Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в закрытых емкостях, остатки масла в соединении со шлифовальной пылью, пады, матерчатые тряпки смочить водой или хранить в закрытых ведрах, при необходимости произвести пожаробезопасную утилизацию, так как существует опасность самовоспламенения.</p>		Состав	Модифицированные растительные масла, не содержащие свинец ускорители высыхания, деароматизированный уайтспирит.

Цвета (без гарантии точности цветопередачи)



LOBASOL® OxiOil / OxiOilColor

Рекомендации по использованию:

- Перед началом работ постепенно довести масло OxiOil или OxiOilColor до комнатной температуры (от +18°C до +25°C)
- Тщательно размешать материал
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *
- *) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®

Нанесение:

- **Предварительная обработка поверхности:** шлифовальной машиной. Последняя шлифовка проводится абразивным материалом с зерном P120 - P180
- **1-й слой:** нанести 15-25 г/м² OxiOil или OxiOilColor с помощью вальцовочного станка
- **Обработка поверхности:** удалить излишки масла с помощью щеточной машины или пада. Высыхание в течение 12 часов
- **2-й слой:** нанести ок. 5-10 г/м² OxiOil с помощью вальцовочного станка
- **Обработка поверхности:** удалить излишки масла с помощью щеточной машины или пада. Высыхание в течение 12 часов

Дополнительные указания:

Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, а также правильность проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести LOBASOL OxiOilColor на образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.

Внимание!

Излишки масла необходимо полностью удалять при обработке поверхности. При нанесении масла на некоторые экзотические породы древесины возможно увеличение времени высыхания.

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®.