

WALL&CEILING

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ, МАТОВАЯ

- ИДЕАЛЬНО ГЛАДКОЕ ПОКРЫТИЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ Olsta SelfSmooth
- 1 класс устойчивости к мокрому истиранию по стандарту DIN EN 13 300
- НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПОДТЕКОВ И СЛЕДОВ ОТ ИНСТРУМЕНТА
- ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ, ЛЕГКОЕ В УХОДЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для стен и потолков предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

КОЛЕРОВКА

Колеровка краски для стен и потолков осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по веерам: Monicolor, NCS, RAL др.

Используйте Базу С только в колерованном виде.

Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдете на сайте www.olsta.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior Primer

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ	Технология Olsta SelfSmooth «Гладкое нанесение без подтёков»
СОСТАВ	Вода, дисперсия стиролакрилового сополимера, диоксид титана, мраморный наполнитель, добавки.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, 85°	5 %
ПЛОТНОСТЬ	БАЗА А — ок. 1,35 кг/л, БАЗА С — ок. 1,30 кг/л
РАСХОД	По подготовленной и грунтованной поверхности ок. 80 мл/ м ² в один слой
ВЫСЫХАНИЕ	Сухая на ощупь — 1 час, повторное нанесение — 4-6 часов, полное высыхание — 24 часа, при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	Рабочие инструменты промыть водой.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.

Техническая информация

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в недоступном для детей месте Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза или на кожу тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоемы! Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.



ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ

Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, тел. +7(495)150-51-23

www.olsta.ru