

## OFFICE&HALL

КРАСКА ДЛЯ ОФИСОВ И ХОЛЛОВ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

- 1 класс устойчивости к мокрому истиранию по стандарту DIN EN 13 300
- ИДЕАЛЬНО ГЛАДКОЕ ПОКРЫТИЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ Ölsta SelfSmooth
- ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ, ЛЕГКОЕ В УХОДЕ
- УСТОЙЧИВОЕ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для офисов и холлов предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

### КОЛЕРОВКА

Колеровка краски для офисов и холлов осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по веерам: Monicolor, NCS, RAL др.

Используйте Базу С только в колерованном виде.

Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдете на сайте [www.olsta.ru](http://www.olsta.ru)

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Треугольники и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior Primer

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ	Технология Ölsta Flat&SpotFree «Гладкое нанесение без подтёков»
СОСТАВ	Вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, диоксид титана, мраморный наполнитель, добавки.
ПЛОТНОСТЬ	БАЗА А — 1,30-1,35 кг/л, БАЗА С — 1,3-1,35 кг/л
РАСХОД	По подготовленной и загрунтованной поверхности ок. 80 мл/ м <sup>2</sup> в один слой
ВЫСЫХАНИЕ	Сухая на ощупь — 1 час, повторное нанесение — 4-6 часов, полное высыхание — 24 часа, при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА (Gardner 85°)	7 %
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	Рабочие инструменты промыть водой.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.



## Техническая информация

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза или на кожу тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем!. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

### ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ

Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен

### УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80. тел. +7(495)150-51-23

[www.olsta.ru](http://www.olsta.ru)