

## PARQUETMAX STRONG

### Полиуретановый клей для паркета и древесины

#### Технический паспорт

#### Описание продукта

Parquetmax Strong - это двухкомпонентный паркетный клей на основе полиуретана, не содержащий растворителей, аминов и воды для всех видов паркета



#### Свойства

Parquetmax Strong устойчив к воздействию влаги, воды и большинства химикатов. Он обладает очень хорошей заполняющей способностью и тиксотропными свойствами. Parquetmax Strong дает лучший результат при креплении дерева к бетону, чем другие виды клеев. Parquetmax Strong подходит для полов с подогревом. Применяется на все виды впитывающих оснований, а также керамику и мрамор.

#### Области применения

Parquetmax Strong - клей для паркета, ламината и всех пород дерева.

#### Инструкции по применению

Компонент смолы А следует тщательно перемешать, после чего добавить содержимое компонента отвердителя В, продолжая при этом перемешивать до получения однородной смеси. Смешанный материал должен быть использован в течение 40 минут после смешивания при температуре 20°C. Поверхность должна быть сухой и чистой. Parquetmax Strong наносится шпателем. Для лучшего результат используйте следующие виды грунтовок: Polmax 03 Primer (функция обеспыливания), Polmax 04 Primer (функция обеспыливания и упрочнения), Polmax 05 Primer (функция обеспыливания, упрочнения и создания пароизоляционной мембраны)

#### Свойства

Соотношение смешения	10:1 (по весу)
Время жизнеспособности (23°C)	40 минут
Температура нанесения	Минимум 5°C
Отверждение (20°C и относительная влажность 60%)	4 часа
Подходит для пешеходного движения	24 часа
Цвет	Кремовый



### Расход

1,3 кг-1,5 кг используется на м2 (зависит от ровности основания и выбора шпателя)

### Хранение

1 год при обычных условиях Продукты должны оставаться в своих оригинальных невскрытых упаковках, на которых должно быть указано название производителя, обозначение продукта, номер партии и этикетки с мерами предосторожности при применении.

### Упаковка

Ведро весом 10 кг (А+В)

Компонент А – 9,16 кг

Компонент В – 0,84 кг

### Важные примечания

Основание должно быть сухим, чистым, без пыли, жира и масла. Продукт следует наносить при температуре от 5°C до 30°C.

### Предостережения

Вреден при проглатывании. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Следует надевать резиновые перчатки и защитные очки с боковыми щитками.

