

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТЕРМОДЕРЕВО (БРУСОК)

Технология - WESTWOOD (USA)

Происхождение сырья - РФ

ТЕРМОЯСЕНЬ

ТЕРМОПИХТА



	20 / 40 мм	ТОЛЩИНА	16 / 40 мм
	40 50 60 70 80 мм	ШИРИНА	40 55 60 80 120 мм
	от 800 до 3000 мм	ДЛИНА	от 800 до 4000 мм
разнодлина, не менее 50% доски длиннее 2м, шаг 100мм	строганный брусок	ПРОФИЛЬ	разнодлина, не менее 50% доски длиннее 2м, шаг 100мм
	0-1	СОРТ	0-1
	5±2 %	ВЛАЖНОСТЬ	5±2 %
тёмный шоколад (термообработка при температуре 220°C)		ОТТЕНОК	золотистый (термообработка при температуре 180°C)

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ	ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА	ТЫЛЬНАЯ СТОРОНА
ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ	ДО 10 ММ НЕ БОЛЕЕ 3 ШТ НА 1 М.П.	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
ТЕМНЫЕ СУЧКИ	ДО 5 ММ НЕ БОЛЕЕ 3 ШТ НА 1 М.П.	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
ГЛАЗКИ	ДОПУСКАЮТСЯ	ДОПУСКАЮТСЯ
ВЫПАДАЮЩИЕ СУЧКИ	НЕ ДОПУСКАЮТСЯ	ДОПУСКАЮТСЯ
СКВОЗНЫЕ СУЧКИ	НЕ ДОПУСКАЮТСЯ	НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
СЛЕДЫ КОРОЕДА, ЗАБОЛОНЬ, ВОДОСЛОЙ, ПЯТНИСТОСТЬ, ПРОРОСТЬ	ДО 10% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
ПЕРЕПАДЫ ПО ТОНУ, СМЕШАННЫЙ РАСПИЛ	ДОПУСКАЮТСЯ	ДОПУСКАЮТСЯ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫРЫВЫ	ДО 5 ММ, ДО 10% ОТ ПЛОЩАДИ ДОСКИ	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
НЕПРОСТРОГ	НЕ ДОПУСКАЮТСЯ	ДО 1/3 ДЛИНЫ ДОСОК
ТРЕЩИНЫ	НЕ ДОПУСКАЮТСЯ	ДОПУСКАЮТСЯ НИТЕВИДНЫЕ
ШЛИФОВКА	БЕЗ ШЛИФОВКИ	БЕЗ ШЛИФОВКИ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ РАЗМЕРОВ			
ПО ДЛИНЕ	+50 -25 ММ	ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ПРОДОЛЬНАЯ ПО ПЛАСТИ	10 ММ НА 1 М.П.
ПО ШИРИНЕ	±2 ММ	ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ПРОДОЛЬНАЯ ПО КРОМКЕ	3 ММ НА 1 М.П.
ПО ТОЛЩИНЕ	±1 ММ	ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	НЕ БОЛЕЕ 1 ММ

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
<p>ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА) ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, МАСЛА, КРАСКИ И Т.Д. ДОСКА ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ ДОСКА ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДОСКА ПОКОРОБЛЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

ГАРАНТИЯ ПОСТАВЩИКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
<ul style="list-style-type: none"> НА ЛЮБЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВМЯТИНЫ, ЦАРАПИНЫ, СЛЕДЫ УДАРОВ, СКОЛЫ, ТРЕЩИНЫ И Т.Д.); НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОГНЯ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ; ТРЕЩИНЫ, ТЕКСТУРНЫЕ ОТСЛОЕНИЯ (ПО ГОДОВЫМ КОЛЬЦАМ), ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧТО ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАТУРАЛЬНОЙ МАССИВНОЙ ДОСКИ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ДОСКИ С ДАННЫМИ ДЕФЕКТАМИ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 5% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЕЗОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ. НА ВЫЦВЕТАНИЕ ДОСКИ (ПОТЕРЯ НАСЫЩЕННОСТИ, ИЗНАЧАЛЬНОГО ЦВЕТА). ВЫЦВЕТАНИЕ – ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА НА УФ И НЕ СЧИТАЕТСЯ ДЕФЕКТОМ. СО ВРЕМЕНЕМ ЛЮБАЯ ДОСКА СЕРЕЕТ. ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНИРОВАННЫМИ МАСЛАМИ СУЩЕСТВЕННО ЗАМЕДЛЯЕТ ПРОЦЕСС ВЫГОРАНИЯ, НО НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ НЕГО. Претензии по поводу явных дефектов товара, явного несоответствия сорту принимаются только до его укладки и / или покраски. Допустимый общеотраслевой процент брака составляет 5%. Количество вскрытых пачек, принимаемых по рекламации, не более 3 шт. ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ СОСТАВЛЯЕТ 1 ГОД

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА _____ ФИО _____