



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДВУХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ДУБ



8-495-201-37-06
spilfloors.ru
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, д.2с3в



ТОЛЩИНА		15 MM	16 MM	18 MM
1 СЛОЙ	ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ДУБА	3 MM	4 MM	6 MM
2 СЛОЙ	ВОДОСТОЙКАЯ БЕРЕЗОВАЯ ФСФ ФАНЕРА	12 MM	12 MM	12 MM
ШИРИНА				
		120 MM	200 MM	150 MM
		130 MM		180 MM
		150 MM		200 MM
		180 MM		
ДЛИНЫ ДОСОК		(РАЗНОДЛИНКА ОТ 400 ДО 2000 MM (50% ДЛИН В ПАРТИИ ДО 1000 MM))		

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (ДОСКА БЕЗ ОТБОРА ПО РАСПИЛУ)

СЕЛЕКТ

ДОПУСКАЕТСЯ:

ПЕРЕПАД ПО ТОНУ;
ЗДОРОВЫЕ СВЕТЛЫЕ И ТЁМНЫЕ СРОСШИЕСЯ
СУЧКИ В ТОН ДЕРЕВА ДО 8 MM;
ТОЧЕЧНЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 MM;
СВИЛЕВАТОСТЬ;
ЗАВИТОК;
РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

НАТУР

ДОПУСКАЕТСЯ:

СИЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ПО ТОНУ;
ЗАБОЛОНЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ;
ЗДОРОВЫЕ СВЕТЛЫЕ, ТЁМНЫЕ СРОСШИЕСЯ И
ВЫПАДАЮЩИЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 20 MM;
ТОЧЕЧНЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 5 MM; СУЧКИ
ДО 50 MM - НЕ БОЛЕЕ 5% ОТ ОБЪЕМА;
СВИЛЕВАТОСТЬ; ЗАВИТОК; РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ;
НИТЕВИДНЫЕ ТРЕЩИНЫ; УСУШКИ; ГЛАЗКИ;
ДЕФЕКТЫ НЕ ЗАШПАКЛЁВАНЫ

РУСТИК

ДОПУСКАЕТСЯ:

ПЕРЕПАД ПО ТОНУ; ЗАБОЛОНЬ; ГЛАЗКИ;
ЗДОРОВЫЕ СВЕТЛЫЕ, ТЁМНЫЕ, СРОСШИЕСЯ И
ШПАКЛЁВАННЫЕ ТРЕЩИНЫ И СУЧКИ
ДИАМЕТРОМ ДО 60 MM;
СЕРДЦЕВИНА; ПРОРОСТЬ; ЧЕРВОТОЧИНЫ;
ЗАКОРИНЫ; СЛЕДЫ КОРРОЕДА; ПЯТНИСТОСТЬ;
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ
ДО 2 MM;
ДЕФЕКТЫ ЗАШПАКЛЁВАНЫ.



ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ	± 0.2 MM
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ	± 0.3 MM
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ	± 0.5 MM
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 1 MM НА 100 MM
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 5 MM НА 1000 MM
КРЫЛОВАТОСТЬ	± 0.5 MM НА 150 MM
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ	± НЕ БОЛЕЕ 0.2 MM
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ	± 0.2 MM
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА	8 ± 2 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ		
ФЕНОЛ		0.1 МГ/М3 ЕС 500-005-2
ФОРМАЛЬДЕГИД		0.05 МГ/М3 ЕС 215-185-5
ФАНЕРА		БЕРЕЗОВАЯ ФСФ
ОГНЕСТОЙКОСТЬ	D-S2, D0	
КЛАСС ФОРМАЛЬДЕГИДА	E1	EN 13986:2004, EN 717-2
СКЛЕЙКА	КЛАСС 1	EN 314-1, EN 314-2
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ	F60/40	EN 13986:2004, EN 310
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ	E60/30	EN 13986:2004, EN 310

МОНТАЖ (СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЁПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°C НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°C В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

- ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:
- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
 - ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
 - ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
 - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
 - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
 - ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА (СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.

КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ. ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ФИО