

HYGGE Paint

Инструкция по работе с краской

Снежное поле | Snefald

Кроющая грунтовка
Матовая



Общая информация

Матовая акриловая грунтовка с высокой кроющей способностью предназначена для внутренних и наружных работ. Покрытие маскирует пятна, загрязнения и неровности, делая поверхность однородной, а также сокращает расход финишного материала, увеличивает срок его службы и препятствует появлению плесени и грибка. Для тонирования поверхности состав колеруется в цвета, близкие к тону финишного покрытия. Рекомендуется использовать грунтовку с красками HYGGE Paint.

Характеристики

Тип	Универсальная акриловая грунтовка
Область применения	Предназначена для внутренних работ — окраски стен и потолков в помещениях с умеренной и повышенной влажностью, а также для наружных работ
Плотность грунта	1,3 кг/л (для базы А)
Расход на 1 слой	До 10 м ² /л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Температура при нанесении	От +5°C
Влажность при нанесении	Не выше 80%
Разбавитель	Кондиционер «Ассистент Assistant» т. м. «HYGGE Paint»
Рекомендованное количество слоев	1 слой
Нанесение второго слоя	Минимум через 1,5 часа
Объем тары	0,9; 2,7 л; 9 л

Область применения

Грунтовка подходит для предварительной обработки различных типов поверхностей: бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных, гипсовых, гипсокартонных и газобетонных, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, а также для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Состав также применяется при наружной отделке — для обработки бетонных оснований, цементных штукатурок, фасадных шпатлевок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок. Не подходит для применения на слабо держащихся покрытиях.

Подготовка поверхности

Перед нанесением краски необходимо полностью очистить поверхность от пыли и любых видов загрязнений, обезжирить ее, а затем тщательно просушить.



Ранее окрашенная поверхность

Если прежнее покрытие краской отслаивается, его необходимо удалить при помощи скребка, отшлифовать всю поверхность и снять остатки пыли щеткой. При наличии известковой краски или меловой побелки их следует удалить. После этого требуется промыть поверхность мыльным раствором, затем чистой водой и полностью просушить. Все имеющиеся дефекты и неровности замаскировать шпатлевкой соответствующего назначения. После высыхания поверхность следует отшлифовать и очистить от остатков пыли. Глянцевые поверхности необходимо предварительно зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости, которая обеспечивает лучшее сцепление покрытия.



Каменные, бетонные и зашпатлеванные поверхности

Прежде чем наносить грунтовку на недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности, следует позволить им полностью высохнуть в течение 20–30 дней. Все дефекты, трещины и неровности необходимо тщательно зашпатлевать и выровнять, после чего отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.



Гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты

Все стыки между панелями и плитами необходимо выровнять шпатлевкой, затем эти участки следует тщательно отшлифовать и удалить щеткой образовавшуюся пыль. Для герметизации стыков требуется прикрепить шовную ленту шпатлевкой, места крепления ленты выровнять, отшлифовать и очистить от пыли.



Деревянные поверхности

Перед нанесением грунтовки деревянную поверхность требуется предварительно очистить от пыли и удалить скребком смолу, выделяющуюся из сучков. После этого следует обработать сучки специальным лаком или грунтом соответствующего назначения. Все дефекты необходимо зашпатлевать и выровнять, далее отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.

Колеровка

Грунтовка колеруется в цвета, близкие к тону наносимого финишного покрытия. Перед нанесением насыщенных цветов базы С необходимо предварительно затемнить грунт «Снежное поле | Snefald», руководствуясь подсказками программы «Tintech Studio», либо заколеровать грунт в цвет близкий к тону финишного покрытия краски. Состав также можно использовать без колеровки для тонирования поверхности в светлый оттенок.

Нанесение грунтовки

Перед нанесением на поверхность грунтовку необходимо разбавить кондиционером «Ассистент | Assistant» т.м. «HYGGE Paint» не более 5% по объему. После тщательно перемешать. Далее необходимо процедить грунтовку через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсохших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем.

Грунтование следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если грунтование осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания грунтовку следует еще раз перемешать перед нанесением. Наносить покрытие следует в 1–2 слоя на сухую чистую поверхность. При разбавлении грунтовки другими составами, в т.ч. водой, бренд HYGGE Paint не может нести гарантию за полученный результат.

Температура воздуха в помещении при покраске должна быть от +5°C и не более +22°C, Рекомендуемая влажность воздуха 60-70%, максимально допустимая — 80%. Чтобы не испачкать краской фрагменты интерьера (дверные проемы, откосы окон и розетки), их необходимо заклеить малярной клейкой лентой.



Нанесение кистью

Рекомендуется использовать кисти удобного вам размера из синтетических материалов. Перед началом работы кисть требуется промыть чистой водой и просушить сухой тканью без ворса. Не допускайте слишком глубокого погружения кисти в грунтовку, а также излишков состава на кисти — в противном случае возможно образование подтеков на поверхности.



Нанесение валиком

Для грунтования гладких поверхностей и потолка рекомендуется использовать валик с коротким ворсом (0,8–0,95 см), для негладких и фактурных поверхностей — валик с длинным ворсом (1,5 см), который обеспечит равномерное покрытие. При использовании валика и кюветы необходимо наносить грунтовку способом раскатывания.



Распыление грунтовки

Чтобы достичь максимально равномерного покрытия поверхности грунтовкой, рекомендуется использовать безвоздушный распылитель с размером сопла 0,013–0,021" при давлении 130–180 бар.

Очистка инструментов

По завершении работ с грунтовкой все использованные инструменты следует тщательно промыть в чистой теплой воде. Не допускайте хранения кистей и валиков в воде до следующего применения: это ухудшает качество инструмента, что впоследствии негативно влияет на результат нанесения покрытия.

Условия хранения и транспортировки

После использования необходимо хранить остатки грунтовки в плотно закрытой таре в сухом, прохладном месте при температуре выше +5°C, тщательно предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. При соблюдении описанных выше условий срок годности грунтовки в невскрытой банке составляет 3 года.

Утилизация

После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы с учетом современных стандартов по защите окружающей среды.

Меры предосторожности

Перед началом работ необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с грунтовкой. Проводить грунтование следует в проветриваемом помещении. Во время работы необходимо надевать защитные очки, перчатки и респиратор. Избегать попадания состава в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Не вдыхать распыленную грунтовку. Не смешивать с красками и растворителями. Хранить строго в недоступном для детей месте.

Карточка
товара



Как
красить

