

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СИЛАНОВЫЙ КЛЕЙ BRONIX MS

ДЛЯ МОНТАЖА ПВХ-ПЛИТКИ,
КВАРЦВИНИЛОВЫХ ПОЛОВ,
LVT, SPC, WPC, EPC

Клей предназначен для фиксации напольных покрытий на бетонные, гипсовые и ангидритные основания, а также на деревянные поверхности (фанера, ДСП, ДВП, OSB), металл и другие материалы. Может использоваться в условиях повышенной влажности: в ваннах, кухнях, на балконах, террасах и в зонах бассейнов

BRONIX®

ЛЕГКО ПОЛОЖИТЬСЯ



Морозостойкий



Для внутренних
и наружных
работ



Полная
экологичность
после
отвердения



Снижает
ударный
шум



Долговечный



Пригоден
нанесения
на вертикальные
поверхности
(стены)



Применим
в системах
тёплых полов



Не содержит
растворителей
и воды

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масляных и жировых загрязнений с помощью шлифования и обезжиривания растворителями.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ УКЛАДКИ:

Температура основания — не ниже **+18°C**;
Остаточная влажность — не более **2%**;

Основание не должно подвергаться капиллярному подсосу влаги.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соблюдать технологические требования производителя покрытий;

Перед нанесением клея для повышения адгезии наносить **грунт BRONIX PRIMER**.

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ:

Перед применением выдержать клей при комнатной температуре **(+15...+25°C)**.
Поставляется в герметичном пакете, готов к использованию.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Оптимальная температура: **+15...+25°C**.
Влажность воздуха: **не более 75%**.
Повышение температуры/влажности ускоряет отверждение.

ПРИМЕНЕНИЕ:

После вскрытия упаковки клей рекомендуется использовать полностью.

Если используется остаток из ранее открытого пакета:
Удалить образовавшуюся поверхностную пленку.

Нанести клей ровным слоем зубчатым шпателем на основание (пол/стену).

Укладка покрытия должна производиться в течение **30–40 минут** после нанесения.

Фиксация покрытия:

Уложить элементы на «сырой» клей, прижать прокаткой или приглаживанием.

Контроль: клей должен равномерно покрыть нижнюю сторону материала.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ:

Первичное схватывание: в течение 40 минут (для монтажа).
Полное отверждение: **48–72 часа**.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ТИ ЭР АЙ» Россия, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 49

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Расход:

300–500 г/м² (зависит от типа основания).

НАНЕСЕНИЕ:

Зубчатым шпателем **A2 (BRONIX)**.

Хранение:

12 месяцев в герметичной упаковке при **+5...+25°C**.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается при температуре **до –40°C**.

Цвет	Светло-коричневый с оттенками красного
Внешний вид	Однородная тиксотропная паста
Основа	МС-полимер
Плотность	1,65 г/см ³
Время для укладки, при +21 °C/75% влажности*	30–40 минут
Рекомендованная рабочая температура	От +18 °C до +25 °C
Полное отверждение	72 часа
Температура эксплуатации клеевого шва	От –40°C до +80°C

** Внимание! При температуре воздуха +20 °C и влажности 75% время в открытом состоянии составляет 30–40 минут. Более высокая температура и влажность воздуха сокращают, а низкая температура и влажность удлиняют время в открытом состоянии (укладки), схватывания и высыханий.*

ПОСЛЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ:

Размораживать при комнатной температуре **не менее 24 часов**.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Свежий клей — удалять сухой тряпкой и **ацетоном**.

Затвердевший клей — только **механическая очистка**.

ФАСОВКА: Ведро 5 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Использовать **перчатки и защитные очки**. При попадании на кожу/в глаза — **немедленно промыть водой**.
Отвержденные отходы — **утилизировать как строительный мусор**.

ВАЖНО! При нестандартных ситуациях обратитесь в нашу **техническую службу** **+7 (993) 077-48-21, rib@bronix.pro, WWW.BRONIX.PRO**.

Рекомендуем использовать
с грунтом **BRONIX-PRIMER** для
усиления сцепления и защиты основания

