

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГРУНТ BRONIX PRIMER

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ С ГЛУБОКИМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ АДГЕЗИИ

- ✓ **БЕЗ ЗАПАХА** – не содержит растворителей (100% сухой остаток)
- ✓ **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ** – совместим с системами «тёплый пол»
- ✓ **ГОТОВНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ** – не требует смешивания
- ✓ **ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА** – устойчив к воде и химическим воздействиям
- ✓ **ЭЛАСТИЧНОСТЬ** – подходит для нестабильных оснований
- ✓ **УДОБСТВО НАНЕСЕНИЯ** – легко распределяется валиком
- ✓ **БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ** – сокращает время выполнения работ



Однокомпонентный полиуретановый грунт для подготовки впитывающих и невпитывающих оснований перед нанесением клеевых составов.

Обеспечивает укрепление поверхности и повышение адгезионных свойств.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание перед нанесением грунта должно быть:

Прочным и сухим (без скопления влаги);

Без **трещин, чистым** и очищенным от веществ, снижающих адгезию;

С **остаточной влажностью не более 3% СМ** (проверить влагомером).

Рекомендации:

Проверить основание на соответствие строительным нормам (СНиП, СП).

Отшлифовать поверхность для удаления загрязнений или слабого верхнего слоя (цементного молочка).

Удалить пыль после шлифовки строительным пылесосом.

Трещины заделать ремонтным составом с кварцевым песком.

Важно!

При влажности основания **>3% СМ** возможно **вспенивание грунта**, что ухудшает прочность и адгезию.

Не наносить на промерзшие или покрытые инеем поверхности.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА К РАБОТЕ:

Условия применения:

Температура в помещении: **+18°C до +25°C**

Температура основания: **не ниже +15°C**

Влажность воздуха: **не более 65%**

Порядок подготовки:

Довести упаковку BRONIX PRIMER до комнатной температуры
Тщательно встряхнуть перед использованием

Примечание:

Не использовать продукт при отклонении от указанных температурных условий

Перед нанесением убедиться в отсутствии конденсата на поверхности основания

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:

Первый слой: 100-115 г/м²

Последующие слои (2-й и 3-й): 90-110 г/м²

Фактический расход может варьироваться в зависимости от пористости и впитывающей способности основания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанесение грунта:

Равномерно распределить BRONIX PRIMER нейлоновым валиком или кистью

Избегать образования луж (риск вспенивания)

Временные параметры:

Укладка напольного покрытия: в течение 48 часов после грунтования
Интервал между слоями: 1 час (до степени высыхания 3 по ГОСТ 19007-73), но не более 24 часов

Рекомендации по количеству слоев:

Для пористых/сильно впитывающих оснований: 2 слоя

Для отсечения остаточной влажности: 2 слоя

Для плотных/слабовпитывающих оснований: 1 слой

Особые указания:

Перед нанесением второго слоя очистить поверхность от загрязнений

При использовании с двухкомпонентными полиуретановыми клеями на плотных основаниях достаточно 1 слоя

Важно:

Соблюдать временные интервалы между нанесением слоев

Контролировать равномерность нанесения

Проверять чистоту основания перед повторным грунтованием

Время высыхания перед использованием клея BRONIX MS – **12 часов**.

Примечание: спустя 48 часов с момента нанесения грунта поверхность может стать гладкой и запылиться. Это ухудшит адгезию клеевых составов. Если же это произошло, то необходимо произвести легкую шлифовку поверхности, используя диски с абразивами P120 или P150, для создания шероховатости.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- в качестве блокирующей грунтовки для изоляции остаточной влажности основания (до 3% CM).
- в качестве укрепляющей грунтовки для повышения прочности бетонных, цементных и ангидридных оснований.
- для улучшения адгезии наносимых клеевых составов к основанию.
- для подготовки оснований перед приклейкой паркета таких, как:
 - цементно-песчаные
 - на основе сульфата кальция
 - влагостойкая фанера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА

Химическая основа	Полиизоцианат
Упаковка	Канистра 5 кг
Цвет	Красный
Сухой остаток	100%
Гарантийный срок годности	12 месяцев с даты производства в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке
Условия хранения	Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +30°C
Плотность	~ 1,20 г/см ³
Полное высыхание	~ 12 часов (при t 20 ± 2°C, относительной влажности воздуха 65 ± 5%)

** Часть показателей в таблице приведена с учетом условий нормального микроклимата в помещении (23±2°C и 50%±2% относительной влажности воздуха). Отклонение от этих условий может повлечь за собой изменение указанных показателей!*

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не содержит растворителей и не является горючим.

В составе присутствует полиизоцианат (II класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

P280 Использовать защитные перчатки, спецодежду, а также средства защиты глаз и лица.

P285 В условиях недостаточной вентиляции применять респиратор с фильтрами **A2P2** или **ABЕК-Р3**.

При вдыхании:

P304+P340 Вынести пострадавшего на чистый воздух, обеспечить покой.

P310 Срочно обратиться за медицинской помощью (при появлении симптомов).

P342+P311 При признаках респираторной аллергии – немедленно вызвать врача.

При контакте с кожей:

P302+P352 Тщательно промыть водой с мылом.

P333+P313 При возникновении раздражения или сыпи – проконсультироваться с врачом.

P362+P364 Загрязнённую одежду снять и постирать перед повторным использованием.

При попадании в глаза:

P305+P351+P338 Аккуратно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Если надеты линзы – снять их (если это возможно).

P337+P313 При сохранении раздражения – обратиться к специалисту.

После отверждения материал обладает минимальной эмиссией и безопасен для окружающей среды.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ТИ ЭР АЙ» Россия, г. Раменское,
ул. Михалевича, д. 49

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Не выливать продукт в жидком состоянии в канализацию, в водоемы и на землю. Использованные емкости без остатков продукта подлежат переработке. Жидкие компоненты считаются опасными отходами и требуют специальной утилизации, затвердевшие остатки продукта — являются строительным мусором, так как не представляют значительной угрозы для окружающей среды..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА BRONIX

Информация, представленная в данном техническом паспорте, основана на накопленном опыте и проведенных испытаниях. Однако из-за различий в применяемых материалах, конструктивных особенностях и условиях эксплуатации мы не можем предусмотреть все возможные случаи или контролировать их. Таким образом, конечный результат зависит не только от свойств продукта, но и от вашей квалификации, а также соблюдения правил применения.

ВАЖНО! При возникновении нестандартных ситуаций, связанных с использованием грунта BRONIX PRIMER, или при наличии дополнительных вопросов рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам технической службы BRONIX:

Техническая служба +7 (993) 077-48-21

Электронная почта rib@bronix.pro

Сайт WWW.BRONIX.PRO

**Рекомендуем использовать
с клеем BRONIX MS**
для максимальной прочности
и долговечности

