Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов
12. 12. 2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина
12. 12. 2023

Экспертное заключение

№ 005919 от 12. 12. 2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции: Изделия из фибробетона, стеклофибробетона, архибетона: карнизы (венчающие, межэтажные, цокольные), фризы, молдинги, капители, базы, пилястры, колонны, розетки, балясины, орнаментные элементы, кариатиды, кронштейны, панно, картуши, фронтоны, кессоны, арки, замки, сандрики, рустовые камни, плиты, панели, откосы, МАФы для фасадных и внутренних работ и прочие изделия, указанные в чертежах заказчика

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2.Заявитель: ООО «Торговый Дом Дикарт», юр. адрес: Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, строение 3, комната 34, ИНН/КПП 7722810198/772201001, ОГРН 1137746475756;

Производитель: ООО «Торговый Дом Дикарт», юр. адрес: Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, строение 3, комната 34;

3.Основание для проведения экспертизы: заявление ООО «Торговый Дом Дикарт», юр. адрес: Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, строение 3, комната 34, ИНН/КПП 7722810198/772201001, ОГРН 1137746475756, №005964/ОИ от 08.12.2023г.

Производство экспертизы начато: в 10-05 ч. 08.12.2023г.

Производство экспертизы окончено в 09-15 ч. 12.12.2023г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 23.61.12-002-17642174-2023 «Изделия фибробетона, стеклофибробетона, архибетона»; ГОСТ Р 58757-2019;
- Информация о составе продукции;
- Макет этикетки;
- Протокол испытаний № 11/61-144ГК/КМ-23 от 24.11.2023г., Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для фасадов зданий.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в ТУ и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 11/61-144ГК/КМ-23 от 24.11.2023г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Изделие из стеклофибробетона: плита				
Органолептические показатели				
Запах	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	79
Санитарно-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 $м^2$ образца на 1 $м^3$ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°С Относительная влажность 45%				
Ангидрид фосфорный	$мг/м^3$	1. МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,02
Диоксид серы	$мг/м^3$	2. МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	15,0	Менее 10,0

Таблица 2 (Глава II Раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Изделие из стеклофибробетона: плита			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		114±39	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		24±13	
Активность 226Ra, Бк/кг		26±17	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	52±24	
Строительные материалы		**I класс***	

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес;

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Изделия из фибробетона, стеклофибробетона, архибетона: карнизы (венчающие, межэтажные, цокольные), фризы, молдинги, капители, базы, пилястры, колонны, розетки, балясины, орнаментные элементы, кариатиды, кронштейны, панно, картуши, фронтоны, кессоны, арки, замки, сандрики, рустовые камни, плиты, панели, откосы, МАФы для фасадных и внутренних работ и прочие изделия, указанные в чертежах заказчика; **производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Дикарт», юр. адрес: Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, строение 3, комната 34, **соответствует:** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене Карпунин О.Ю.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079
в отделении I Москва УФК по г. Москве
Испытательный лабораторный центр
Место осуществления лабораторной деятельности
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49
e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра
_____О.М. Чекмарев
Дата утверждения и выдачи протокола
«24» ноября 2023г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ7Х ИСПЫТАНИЙ №11/61-144ГК/КМ-23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), адрес:	**Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Дикарт» (ООО «Торговый Дом Дикарт») (Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, строение 3, комната 34, ИНН/КПП 7722810198/772201001, ОГРН 1137746475756, e-mail: info@dikart.ru, тел: +7 495 971-52-83) через ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань» (350007, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, дом 121, помещение 18. ИНН 2309106905).**
	Заявка №144/ГК от 11.10.2023 г.
2.Наименование продукции, состав и область применения:	**Изделия из фибробетона, стеклофибробетона, архибетона: карнизы (венчающие, межэтажные, цокольные), фризы, молдинги, капители, базы, пилястры, колонны, розетки, балясины, орнаментные элементы, кариатиды, кронштейны, панно, картуши, фронтоны, кессоны, арки, замки, сандрики, рустовые камни, плиты, панели, откосы, МАФы для фасадных и внутренних работ и прочие изделия, указанные в чертежах заказчика.** **Состав:** стеклофибробетон. **Область применения:** Фасады зданий.
3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Дикарт», Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, строение 3, комната 34.
4. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы)	**Типовой образец:** Изделие из стеклофибробетона: плита.
5. Дата получения образца на испытания	**23 октября 2023 г.**
6. Дата проведения испытаний	**24 октября – 24 ноября 2023 г.**

7. Код образца (пробы): **. 11-61.144.07.01.Д-23**

8. Дополнительная информация **Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Изделие из стеклофибробетона: плита				
Органолептические показатели				
Запах	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	79
Санитарно-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1 м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°С Относительная влажность 45%				
Ангидрид фосфорный	мг/м^3	1. МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,02
Диоксид серы	мг/м^3	2. МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	15,0	Менее 10,0

Таблица 2 (Глава II Раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Изделие из стеклофибробетона: плита			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		114±39	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		24±13	
Активность 226Ra, Бк/кг		26±17	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	52±24	
Строительные материалы		**I класс***	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Эксперт-химик **А.Н. Воробейчик** Подпись