Система добровольной сертификации в строительстве
в Российской Федерации
«ФЦС-стройсертификация»

Испытательный центр «МЦК-испытания»
Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный Центр качества в строительстве»
(ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»)
249038, Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, улица Любого, дом 9а
☎ Тел.: +7 (48439) 6-85-82, 5-75-65 тел./факс: +7 (48439) 5-74-09, (495) 739-89-09
E-mail: mck@stroyinf.ru
№ ФЦС RU.B1447.02ИЦ19 от 12.03.2021

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
_____ О.А. Белоус
«11» 03 2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 18-08/2024 от 11.03.2024

Наименование продукции	Изделия из стеклофибробетона
Код ОКПД2	23.61.12
Код ТН ВЭД	6810 99 000 0
Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция	ТУ 23.61.12.-002-17642174-2023; ГОСТ Р 58757-2019 п. 5.3.2
Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Дикарт» (ООО «Торговый Дом Дикарт»)
Адрес заявителя юридический / фактический	Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, строение 3, комната 34/ Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, строение 3, комната 34
Изготовитель продукции	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Дикарт» (ООО «Торговый Дом Дикарт»)
Адрес изготовителя юридический / фактический	Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, строение 3, комната 34/ Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, строение 3, комната 34
Акт отбора образцов	от 06.03.2024 № 06-4427/7.1
Описание продукции (идентификация)	СФБ масса 10 литров
НД на методы испытаний	ГОСТ Р 58757-2019, ГОСТ 5802-86
Место проведения исследований (испытаний), измерений	249010, Российская Федерация, Калужская область, Боровский район, деревня Комлево, ул. Д.Н. Сенявина, д. 15
Начало испытаний	07.03.2024
Окончание испытаний	07.03.2024
Результаты испытаний	Приведены в приложении на 2 листах (с 3 по 4)

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или ИЦ «МЦК-испытания»

Средства измерений и испытаний	Линейка металлическая инв. № 262, 2019 г.; весы ВНМ 3/30 инв. № 28, 2007 г.; шкаф сушильный ШСП -0,25-200 инв. № 7, 2005 г.; прибор ПГР инв. № 97, 2004 г, весы лабораторные АВ 310М-01А инв. № 298, 2019 г.; прибор ОВС инв. № 18, 2006 г.; секундомер электронный инв. № 569, 2024 г.
Цель испытаний	Сертификационные испытания
Заключение о соответствии определяемой характеристики (показателя) объекта испытаний	Испытанная СФБ масса по показателям: плотность ср. 2103 кг/м^3; подвижность 9 см; сохраняемость первоначальной подвижности 10 мин; водоудерживающая способность ср. 97,5 %; отклонение количественного (весового) содержания щелочестойкого волокна в СФБ массе +0,1 % ; соответствует требованиям ГОСТ Р 58757-2019 п. 5.3.2, определенные в рамках испытаний

Конец документа

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или ИЦ «МЦК-испытания»

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Приложение

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП) (ед. измерения)	Требование к ИП		Обозначение НД на испыта-ние	Результаты испытаний	Вывод о соответствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
СФБ масса	Проба.01 Проба.02	Подвижность СФБ массы, см	ГОСТ 58757-2019 п. 5.3.2.1	8 - 12	ГОСТ 58757-2019 п. 6.4, ГОСТ 5802-86 раздел 2	9 9 **Ср.** 9	Соответствует
	Проба.03 Проба.04	Плотность СФБ массы, кг/м^3	ГОСТ 58757-2019 п. 5.3.2.2	Не менее 1600 кг/м^3 и не более 2250 кг/м^3	ГОСТ 58757-2019 п. 6.5, ГОСТ 5802-86 раздел 3	2106 2100 **Ср. 2103**	Соответствует
	Проба.05 Проба.06	Сохраняемость первоначальной подвижности СФБ массы, мин	ГОСТ 58757-2019 п. 5.3.2.3	10	ГОСТ 58757-2019 п. 6.4.1, ГОСТ 5802-86 раздел 2	10 10 **Ср. 10**	Соответствует
	Проба.07 Проба.08	Водоудерживающая способность СФБ массы, %	ГОСТ 58757-2019 п. 5.3.2.4	Не менее 95 %	ГОСТ 58757-2019 п. 6.4, ГОСТ 5802-86 раздел 5	97,4 97,6 **Ср. 97,5**	Соответствует

Продолжение приложения

1	2	3	4	5	6	7	8
СФБ масса	Проба.09	Отклонение количественного (весового) содержания щелочестойкого волокна в СФБ массе, %	ГОСТ 58757-2019 п. 5.3.2.5	От -1,0 до +2,0	ГОСТ 58757-2019 п. 6.5	+0,1	Соответствует

Начальник испытательной лаборатории А.И. Гетманский

Инженер испытательной лаборатории С.А. Чурсин