



Техническая информация

Антисептик "Биофикс" «GOLDBASTIK BB 28». Суперзащита древесины. Концентрат 1:9



1,25 кг

5 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- невымываемый – глубоко проникает и связывается с клеточной тканью древесины;
- защищает и останавливает уже начавшееся биопоражение древесины;
- высокоэффективен против домовых грибов, гнили, насекомых-древоточцев;
- нетоксичен, не содержит соединений фтора, мышьяка, хрома;
- не выделяет запаха, не влияет на прочность, склеиваемость и дыхание древесины;
- не вызывает коррозию металлических элементов крепежа;
- может использоваться в качестве защитной антисептической пропитки перед окрашиванием;
- обработанная древесина сохраняет текстуру и безопасна для зелёных насаждений, человека, домашних животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый состав / концентрат 1:9
Состав	комбинация соединений меди и триазолов, вспомогательные компоненты в водной среде. Содержит самые современные, экологически безопасные биоциды
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	зеленовато-фисташковый
Плотность	готовый состав - ок. 1,0 г/см ³ , концентрат - ок. 1,1 г/см ³

Время полного высыхания не менее 48 часов, полная фиксация защитных компонентов - ок. 14 суток

Готовность к эксплуатации через 48 часов

Способ нанесения кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование

Суммарный расход рабочего раствора (при поверхностной обработке) не менее 250-350 г/м²

Количество слоев 2-3 слоя и более с промежуточными сушками не менее 20-40 мин.

Суммарный расход (при глубокой пропитке) не менее 130-350 кг/м³ рабочего раствора



Расход рабочего раствора на 1 слой (при поверхностной обработке) от 125 г/м²

Условия применения температура воздуха, состава и основания не ниже +5 °С, влажность древесины не более 30%

Применение внутри и снаружи помещений, в т.ч. при воздействии атмосферных осадков и контакте с грунтом

Класс условий службы по ГОСТ 20022.2-2018 с I по XIII

Прогноз срока службы Внутри помещений и снаружи "под навесом"*

1) Поверхностная обработка (кисть, валик, распыление, окунание): до 20 лет

2) Глубокая пропитка (вымачивание, автоклавирувание): до 50 лет

Снаружи помещений при наличии вымывания*

1) Поверхностная обработка (кисть, валик, распыление, окунание): до 5 лет

2) Глубокая пропитка (вымачивание, автоклавирувание): до 15 лет

Морозостойкость да, допускается транспортное замораживание до -15 °С

Пожароопасность нет

Условия хранения при температуре от +5 до +35 °С

Гарантийный срок хранения 4 года, в заводской невскрытой упаковке

* Для увеличения срока службы в экстерьере обработанную древесину рекомендуется покрывать пленкообразующими составами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки террас, причалов, беседок, садовой мебели, столбов, оград, заборов, элементов ландшафтного дизайна, нижних и верхних венцов в домах из бревна или бруса, стропил, деревянных балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, настилов по грунту, шпал, кольев, используемых в садоводстве и т. п.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, основания и состава не ниже +5 °С. Не обрабатывать ранее окрашенную пленкообразующими материалами и влажную (более 30%) древесину. Очистить поверхность от пыли, грязи, опилок, коры и прочих покрытий. Пораженную синевой и потемневшую древесину рекомендуется первоначально обработать отбеливателем GOLDBASTIK BC 18.

2. **Концентрат. Взболтать и разбавить водой в соотношении 1 к 9 (9 л воды на 1 кг концентрата), перемешать.** Наносить кистью, валиком или распылителем в 2-3 приема и более с интервалом не менее 20-40 минут. Каждый слой наносится до полного насыщения древесины. Наиболее эффективные способы пропитки материала рабочим раствором: окунание на 2-5 минут и более; вымачивание 6 часов и более, например, в пропиточной ванне из полиэтилена, устроенной в углублении в земле.

3. Обработанную древесину следует защитить от попадания влаги до ее полного высыхания (не менее 48 часов). После истечения 48 часов и до наступления 14 суток с момента обработки указанная защита рекомендована. Для увеличения срока службы в экстерьере обработанную древесину рекомендуется покрывать пленкообразующими составами.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35 °С в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до -15 °С, которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару утилизировать как бытовой мусор.



Сайт: goldbastik.ru
Почта: info@goldbastik.ru

Материалы высшей пробы

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании антисептика в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Не подлежит государственной регистрации и обязательной сертификации.
3. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала, либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.ru.