

Гидроизоляционная мастика «GOLDBASTIK WATER BLOCK»**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- высокая водонепроницаемость;
- высокое сцепление с основанием;
- морозостойкость;
- эластичность;
- на водной основе.

4 кг**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Форма выпуска	готовая к применению
Основа	водная дисперсия полимеров, наполнители и модифицирующие добавки
Цвет покрытия	голубой
Плотность	1,4 г/см³
Содержание нелетучих веществ	71%
Прочность сцепления с основанием	не менее 0,6 МПа
Относительное удлинение при растяжении	не менее 250%
Расход	ок. 1,0 кг/м² (при толщине ровного слоя 1,0 мм)

Готовность к нанесению последующих составов

через 12 часов при температуре (18 - 20)°C и влажности воздуха 50%

Способ нанесения

вручную кистью или валиком

Условия применения

температура воздуха и основания от +10°C до +25°C, влажность воздуха 50%, влажность основания: бетон должен содержать не более 2% остаточной влаги, гипс – не более 0,5%, штукатурки – не более 1 %, а обогреваемые основания – не более 0,3%

Применение

внутри помещений

Время промежуточной сушки между слоями

6 часов



Условия хранения при температуре от +5 до +25°C

Срок хранения 12 месяцев, в заводской невскрытой упаковке

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для гидроизоляции влажных и сырых помещений.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия применения

Температура применения от +10°C до +25°C.

Влажность воздуха от 50 до 60%.

Влажность основания: бетон должен содержать не более 2% остаточной влаги, гипс – не более 0,5%, штукатурки – не более 1%, а обгораемые основания – не более 0,3%.

Подготовительные работы

Основание должно быть прочным, чистым, сухим, очищенным от масла, жира, пыли и отдельных непрочных участков покрытий (лака, краски, раствора). Трещины и швы зашпаклевать.

Слабо и умеренно впитывающие, а также мелящиеся основания предварительно обработать грунтовкой

Сильновпитывающие основания, такие как газопенобетон, обработать гидроизоляцией GOLDBASTIK WATER BLOCK,

Приготовление и нанесение гидроизолирующего состава GOLDBASTIK WATER BLOCK.

Гидроизоляционный состав GOLDBASTIK WATER BLOCK готов к применению. Перед использованием перемешать.

Гидроизоляция GOLDBASTIK WATER BLOCK наносится по всей поверхности минимум в два слоя в неразбавленном виде кистью, щеткой или валиком на полностью высохшее загрунтованное основание. Нанесение должно выполняться равномерно тонким слоем. Общая толщина покрытия в любом месте не должна превышать 0,8 мм. Предварительно места стыков стен, стен и пола обработать гидроизоляцией и в еще свежий слой уложить стеклотекстурную сетку или строительный бинт, заглаживая шпателем проступившую через сетчатую основу гидроизоляцию.

Минимальный срок высыхания каждого слоя — около 4 часов (при +20 °C и влажности воздуха 50 %). При более высокой влажности и более низких температурах время сушки может удлиняться. Нанесение трех слоев рекомендуется для пористых оснований. Следует соблюдать минимальные величины расхода материала: толстый слой гидроизоляции сохнет очень медленно, поэтому требуется наносить несколько тонких слоев с просушкой каждого перед нанесением следующего.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей, использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза немедленно обильно промыть их водой.

ПРИМЕЧАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015. Адрес производства: г. Минск, пер. Промышленный, 9/4. Изготовлено в Республике Беларусь.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала, либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.ru.



Сайт: goldbastik.ru
Почта: info@goldbastik.ru

Материалы высшей пробы