

РАЗМЕРЫ		NAMES PAD PRO [V4307-xxxx]		VISKAN PAD PRO [V4320-xxxx]	
Коллекция					
Ширина		189 мм		303 мм	
Длина		1251 мм		810 мм	
Кол-во планок в упаковке		9 планок		10 планок	
Квадратных метров в упаковке		2,128 м²		1,848 м²	
Вес упаковки		14,151 кг		12,335 кг	
Плотность		ISO 23997 1300±50 кг/м³		1300±50 кг/м³	
Общая толщина		ISO 24346 5 мм (с 4 × 1 мм встраиваемой подложкой) мм		5 мм (с 4 × 1 мм встраиваемой подложкой) мм	

Поверхность	Усовершенствованный полиуретановый лак со слоем, защищающим от царапин и пятен
Замок	Uniclic - Uniclic

Состав напольного покрытия



1	Двойной слой полиуретанового лака
2	Прозрачный защитный слой
3	Декоративная ПВХ-пленка
4	Акустический слой гибкого ПВХ
5	Жесткий слой ПВХ
6	Стекловолокно
7	Облегченный слой ПВХ
8	Облегченный слой ПВХ
9	Стекловолокно
10	Жесткий слой ПВХ
11	Интегрированная подложка

ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Класс применения	EN ISO 10874	Класс 33	
Норматив	EN 16811:2014+A1:2019		
СЕ	EN 14041:2004 / AC:2006	DOP: см. стикер на упаковке	
Гарантия	Для частного использования Для коммерческого использования	См. условия гарантии См. условия гарантии	Пожизненная 5 лет – по запросу до 15 лет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	ТРЕБОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ PERGO
Износостойкость	EN 16811:2014+A1:2019		OK	OK
Ударопрочность	EN 13329 - Annex F		> 1600 мм	OK
Устойчивость к царапинам	EN 16094		< MSK A1 < MSK B2	MSR-A1 MSR-B2
Сопротивление воде	ISO 4760	Качественная оценка восстановления поверхности Количественная оценка восстановления поверхности Возрастостойкость замка		1 0,01 мм Водонепроницаем
Испытание "роликами краской"	EN 425	25000 оборотов	Отсутствие деформации, расслоения	OK
Испытание "движение ножки мебели"	EN 424	Тип ножки 0,1 мм / 32 кг		Отсутствие видимых повреждений
Остаточная деформация	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 мм	OK
Устойчивость к пятнам	EN 438-2	Ацетон - кофе - щелочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви		Оценка 5 Нет видимых изменений
Разбухание	ISO 24336		≤ 18 %	Разбухание отсутствует
Прочность замка	ISO 24334	Г-ток по длинной стороне Г-ток по короткой стороне	≥ 1,0 кН/м ≥ 1,5 кН/м	OK OK
Стабильность размеров	ISO 23999	6 часов при температуре 80°C Коробление (чащеобразность)	≤ 10,25 % ≤ 1 мм	OK OK
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1			Bfl-s1
Акустические свойства	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	Отраженный шум		19 дБ
Устойчив к УФ-излучению	ISO 105 B02	Синий эталон	Класс > 6	Класс 6
Сопротивление скольжению	EN 13893			DS
Тепловое сопротивление	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
Теплый пол	EN 12667	Подходит для всех стандартных систем отопления, встраиваемых в стяжку. Не подходит для электрических нагревательных пленок, в том числе инфракрасных. Максимальная температура контакта ≤ 27°C.		0,033 м² К/Вт

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И СЕРТИФИКАТЫ

AFZSET			А+
Эмиссия готового продукта	M1: низкая, без запаха		M1
Эмиссия формальдегида	EN 14041:2004/AC:05+06	Без добавления формальдегидов	Менее лимита определения
TVOC 28 дней	ISO 16000 части 9-6	AqB8 после 28 дней < 1000 µg/m³	< 20 µg/m³
Содержание	Тяжелые металлы + кадмий		Не содержит
Опасные вещества	Канцерогены, мутагены, токсичные вещества классов 1A и 1B		Не содержит
REACH	Нормы ЕС № 1907/2006		Соответствует
Пластификатор	Без орфталатов		
Перерабатываемое содержимое	Используется только ВНУТРЕННИЙ переработанный материал		

